

Technical Data Sheet / Specifications

Product Name : MF AvantKraft - StoraEnso

Quality/Attributed		Unit	Tolerance	Testing Method	125	135	150	160	170	186	200	225	240
Grammage		g/m ²	±3%	ISO 536	125	135	150	160	170	186	200	225	240
Moisture, avg, on line		%	±1.5	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Thickness		micron	-	ISO 534	170	185	205	215	230	255	270	305	325
SCT	CD	kN/m	-	ISO 9895	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.2	4.7	5
Bursting strength		kPa	-	ISO 2758	550	600	670	700	750	820	870	950	1000
Tensile stiffness	CD	kN/m	-800	ISO 1924-3	510	540	600	630	660	700	770	830	900
	MD	kN/m	-800	ISO 1924-3	1050	1100	1250	1400	1500	1650	1800	1950	2100
Roughness Bendtsen	TS	ml/min	-	ISO 8791	560	600	650	680	700	730	750	800	830
Porosity Gurllley		s	-	ISO 5636-5	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cobb 60 TS		g/m ²	-	ISO 535	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Laboratory test climate 23°C 50%RH (According to ISO 187)

Reel diameters : 125, 145cm. Reel core size 10cm.

บริษัท บางกอก เปเปอร์ บิสซิเนส จำกัด

41/26 ชั้น 5 ซอยสีลม 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : +66 2 635 1160-4

แฟกซ์ : +66 2 635 1165

อีเมลล์ : sales@bpb.co.th

ไลน์ : @bangkokpaper

BANGKOK PAPER BUSINESS CO.,LTD

41/26 fl.5 Soi Silom19, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 2 635 1160-4

Fax : +66 2 635 1165

Email : sales@bpb.co.th

Line : @bangkokpaper

